

LADY Minerals

Produktbeskrivelse

Type

LADY Minerals er en kalkmatt mineralmaling som gir vakre vegger med kalket overflate og unikt fargeuttrykk.



Bruksområde

Til slette vegger på underlag som bygningsplater puss, betong, sparklede flater og malte flater for innendørs bruk i tørre rom.

Produktet brukes i tørre rom med moderat belastning/slitasje på vegger. Malte vegger skal kun støvtørkes med tørr mikrofiberklut.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Overmålningsbar

Vann/
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballasjestørrelser

0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L).

Brekking

Base skal blandes over **Jotun Multicolor**.

Ristetid: Spann med **LADY Minerals** ristes i 3 minutter før tilsetning av brekkfarge. Etter tilsats av brekkfarge ristes spannet i tilsvarende 3 minutter.

Glansgrad

01

Glansgradtabell for LADY Minerals



Volumbasert tørrstoffinnhold

58 ± 2 volum%

Litervekt

1.4

pH-verdi

13.45

Flammepunkt

Åpen beholder: 61°C (141.8°F)

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/I): 200 g/l. Produktet inneholder maks 2.54 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel: Jordan Ultimate. Bredder valgfritt, men vi anbefaler bruk av 100 mm til vegg.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt (1 strøk):	8 - 10	100 - 125	59 - 74
Kommentarer:	Ved strøk nummer to må et høyere forbruk påregnes, 5-6 m ² /l ved 2. strøk. Kan tynnes med inntil 10% vann for enklere påføring ved behov for påføring av 2. strøk.	Gjelder for første strøk.	

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Ved påføring av 2. strøk kan produktet tynnes med inntil 10% vann og røres godt.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Penest resultat oppnås ved å følge bruksanvisningen og kun påføre ett strøk med **LADY Minerals**. Unngå kraftig trekk og vifter rettet mot veggen når det males.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 time(er)
Overmalbar	4 time(er)

Bruksanvisning

Forarbeid	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling.
Grunning	Som hovedregel skal alle underlag grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning. Årsaken til dette er at kalkmaling kan gi gjennomslag fra ulike behandlinger i underlaget. Har du imidlertid et ensartet ikke-sugende underlag, kan LADY Minerals i enkelte tilfeller påføres uten JOTUN Kvist- og sperregrunning.
Understrøk/Mellomstrøk	Ett strøk LADY veggprodukt i samme farge som LADY Minerals toppstrøk (LADY Vegg 10, LADY Balance, LADY Wonderwall eller LADY Pure Color).
Toppstrøk	1–2 strøk LADY Minerals. Påføres med pensel – krysspensles/villstrykes. Produktet skal ikke flekkmales, ei heller skal det flekkes underveis i tørkeprosessen. Dersom malerarbeidet pågår over flere dager, påse at lokk og kanter holdes tett.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Produktgaranti

Nærmere om Jotuns dekkgaranti:

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med dekkgaranti med to strøk menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. feil ved underlaget .

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

50376552, 50376563

NOBB modul nummer

42021474

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.