

## Farm 80

### Produktbeskrivelse

#### Type

Dette er tyktflytende, elastisk tetningsmasse.

#### Egenskaper og fordeler

Den har meget god vedheft til tre-underlag.

#### Bruksområde

Utformet som et fuge-fyllende produkt for små og mellomstore fuger.

### Produktdata

<b>Farger</b>	mørk brun		
<b>Tørrestoff</b>	100	± 2	volum%
<b>Flammepunkt</b>	35 °C		
<b>VOC-USA</b>	271	g/l	EPA Method 24
<b>VOC-Direktivet</b>	2,28	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Farm 80	1	1

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

### Påføringsinformasjon

#### Dette produkt kan påføres med

Pensel: Bruk en stiv nylonpensel.

Spatula/sparkel, Sparkel: Kan brukes.

#### Blandeforhold (volum)

En-komponent

#### Tynner

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

## Tørketider

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C	40 °C
Overflatetørr	2t	1.5t	1t
Gjennomtørr	48t	24t	18t
Overmalingsintervall, minimum	6t	4t	3t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

### Forbehandling

Alle overflater bør slipes med P80-P180 papir Rengjør med Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit.

### Grunning

Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

### Sparkel, kitt, fugemasse

Fyll fugen.

### Siste strøk

Skuteside: Avslutt med to strøk av det valgte toppstrøk. Undervannsareal: Avslutt med to strøk av det valgte bunnstoff.

### Anmerkning

Bunnstoff med lyse farver kan bli misfarvet grunnet "blødning".

### Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

### Lagringstid ved 23 °C

Farm 80 48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 2

Ikke relevant.

---

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41565672

---

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.