

Gulv 40 vanntynnbar er en gulvmaling basert på polyuretanmodifisert alkyd. Malingen har gode påføringsegenskaper, god utflyt og er meget slitesterk. Benyttes innendørs på tre, parkett, laminat, gulvbelegg og betong i tørre rom. Velegnet til bruk på keramiske fliser. På nystøpte gulv og på belastede gulvflater som lager- og industrigulv samt garasjer, benyttes Gjoco Poxydekk, Gjoco Poxydekk Ekstrem eller GjocoPoxy SL.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar oljemaling basert på polyuretan
Farge:	A, B og C base som brekkes over Gjocomix
Glans:	Halvblank
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,2
Tørrstoff (volum %):	38-40
pH:	8-9

Bruksdata

Påføringsmetode:	Bred lakkpensel eller filtrull. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Anbefalt forbruk:	6-8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Min. 8 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

Forbehandling

Tre/parkett/laminat: Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Tidligere malte flater kan vaskes med Gjoco Gulv og Panelrens eller egnet rengjøringsmiddel, og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes ned med slipepapir. Ubehandlete, nedslipete eller nedslitte tregulv, behandles først med Gjoco Sperregrunn (se egne anbefalinger for dette produktet). Behandles deretter med 2-3 strøk Gulv 40 Vanntynnbar. Gamle laminatgulv trenger ingen grunning. Nye laminatgulv kan inneholde stoffer som vanskeliggjør overmaling, gjør et prøve oppstrøk.

Keramiske fliser: Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Rengjør med Gjoco Gulv og Panelrens eller egnet rengjøringsmiddel, og skyll med vann. Glatte og harde fliser må slipes lett med fint

slipepapir for å sikre vedheft. Malingen kan påføres direkte uten bruk av grunning. Ønskes grunning, anbefales Gjoco Sperregrunn.

Betong: Gulv 40 vanntynnbar egner seg som maling til eldre ubehandlete betonggulv og tidligere malte betonggulv i tørre rom uten stor belastning. Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett og oljerester, på tidligere malte flater må løstsittende maling fjernes og rengjøres med Gjoco Husvask eller egnet rengjøringsmiddel. Gammel blank eller halvblank maling mattes ned med slipepapir. Støvsug og tørk over med lofri klut, gjerne mikrofiber. Det er viktig å få bort alt pussestøv o.l. for å få god vedheft. Gamle ubehandlete betonggulv bør slipes før påføring.

For nystøpte gulv, lagergulv, garasjer og andre gulv med høy belastning påføres Gjoco Poxydekk, Gjoco Poxydekk Ekstrem eller GjocoPoxy SL.

Påføring

Gulv 40 Vanntynnbar er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Rør godt om og påfør 2-3 strøk avhengig av underlaget. Påføres jevnt og fyldig.

Vedlikehold og renhold

Unngå å utsette malingen for belastning som vannsøl, tunge møbler og gulvtepper de to første ukene etter lakking. Unngå også vask de første 14 dagene. Bruk tørre rengjøringsmetoder som tørrmopping og støvsuging ved jevnlig renhold. Det anbefales å bruke så lite vann som mulig. pH-verdien på vaskevannet bør ikke overstige 9, og temperaturen bør være lavere enn +40°C. Det anbefales å legge matter ved inngangsdører for å skåne gulvet. Det anbefales at vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart for å unngå merker.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Øvrig informasjon

Lagres tørt og frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike prod.nr. blandes for å unngå glans- og fargeforskjell. Vent minst 1 uke med å vaske gulvet, malingen trenger opp til 4 uker for full gjennomherding. Natemasse (MS fug) i skipsgulv o.l. kan påvirke malingens tørketid. Ta prøveoppstrøk. Bør ikke brukes på linoleumsbelegg og gamle gulvbelegg. Ta eventuelt prøveoppstrøk for å sjekke at malingen tørker og resultatet blir som forventet.

Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <80 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS