

## BENAR Matt

### Produktbeskrivelse

#### Type

Matt alkydolje til utendørs bruk.



#### Egenskaper og fordeler

Den er værbestandig og vannfast. **BENAR Matt** kan også anvendes som halvmatt sistestrøk på andre typer underlag.

#### Bruksområde

Utmerket som sistestrøk på edle tresorter, der en matt overflate er ønskelig. Brukes på garasjeporter, dører, hagemøbler, vinduer etc.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L
<b>Farger</b>	Klar.
<b>Glansgrad</b>	Halvmatt
<b>Generisk type</b>	Alkydolje til utendørs bruk.
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	56 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	0.95
<b>Flammepunkt</b>	62 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Rør godt om før bruk.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller korthåret rull (må etterstrykes m/pensel).

#### Veiledende data for høytrykkssprøying

<b>Dysetørrelse</b>	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
<b>Viftevinkel</b>	60-80°

Trykk ved dyse 13–18 MPa (130–180 kg/cm<sup>2</sup>)

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

## Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m<sup>2</sup>/liter)

Anbefalt: 14 - 16

## Rengjøring av malerverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

## Tynner

JOTUN White Spirit.

Ikke tilsett fremmede oljer.

## Forhold under påføring

Må ikke påføres ved fare for dugg.

## Tørketider

Avviket ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	24 t	12 t	6 t
Brukstørr	96 t	48 t	24 t

## Bruksanvisning

<b>Forarbeid:</b>	Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping.
<b>Forbehandling:</b>	På ubehandlede flater bruk <b>BENAR Blank</b> eller <b>BENAR UVR</b> tynnet 20 % med <b>JOTUN White Spirit</b> . Påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt. Tørk av overskytende olje med en lofri fille.
<b>Ferdigbehandling:</b>	Treverket pusses lett og påføres 3 x <b>BENAR Blank</b> eller <b>BENAR UVR</b> . Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat. Deretter påføres <b>BENAR Matt</b> som siste strøk.
<b>Tidligere behandlede og intakte flater:</b>	Ved vedlikehold av <b>BENAR Matt</b> påføres 1 x <b>BENAR Blank</b> og deretter 1 x <b>BENAR Matt</b> . For best mulig beskyttelse utendørs anbefales 4 x <b>BENAR UVR</b> . Hvis en matt overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med <b>BENAR Matt</b> .

## Tilleggsopplysninger

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

## Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45970502

### NOBB modul nummer

21503255

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.