

BENAR Edeltreolje

Produktbeskrivelse

Type

Værbestandig olje med UV-filter.

Egenskaper og fordeler

Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Gir et oljet utseende. Produktet har god inntrengning og gir førsteklasses beskyttelse.

For å beholde dette utseende er det viktig med behandling minst en gang årlig. Inneholder UV-filter som beskytter treverket mot misfarging og gråning forårsaket av lyset. Oljen inneholder pigmenter som gir en svak gyllenbrun egenfarge. Fargen forsterker løden i tropiske tresorter.

Bruksområde

Til oppfriskning av edle tresorter utendørs. Anvendelsesområde er først og fremst hagemøbler og andre detaljer i edeltre.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L og 3 L
Farger	Gyllenbrun.
Generisk type	Alkydolje til utendørs bruk.
Volumbasert tørrstoffinnhold	38 ± 2 volum%
Litervekt	0.87 - 0.89
Flammepunkt	62 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l. Produktet inneholder maks 500 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Produktet anbefales ikke til terrassegulv, trapper og andre faste horisontale flater. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under arbeidet. Husk endevedsbehandling.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Skal ikke sprøytes.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m²/l)

Anbefalt : 10–12.

Rengjøring av malerverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Tynner

JOTUN White Spirit.

Ikke tilsett fremmede oljer.

Forhold under påføring

Må ikke påføres ved fare for dugg.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	24 t	12 t	6 t
Brukstørr	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid:	Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping. Værslitt/tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner og slipes ned til friskt tre.
Ferdigbehandling:	BENAR Edeltreolje. Påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt. Eventuell overskytende olje, som ikke trekker inn i treverket, tørkes bort da denne behandlingen skal gi et oljet utseende. Tørk av overskytende olje med en lofri fille. Ønskes en lakkert overflate kan BENAR Edeltreolje sluttbehandles med minimum 4 x Clipper II eller BENAR Blank .

Tilleggsopplysninger

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

Vedlikehold

Behandlingen bør gjentas hver sommer.

BENAR Edeltreolje er en tynnflytende olje som ikke danner film på overflaten. Det er derfor viktig at treverket ettersees jevnlig og vedlikeholdes etter behov. Særlig er syd- og vestvendte flater sterkt utsatt. Her kan det være nødvendig med vedlikehold flere ganger årlig.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45970498, 30159412

NOBB modul nummer

30159396

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.