

GJØCO ANTIRUSTPRIMER



Gjøco Antirustprimer er en alkydbasert sinkfosfatprimer for stålkonstruksjoner der det stilles store krav til korrosjonshindrende egenskaper. Benyttes som grunning til stål og stålkonstruksjoner. Overmales med Gjøco Emaljelakk eller andre egnede malinger.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Alkydoljebasert sinkfosfatprimer
Farge:	Svart og grå
Glans:	Matt
Flammepunkt:	39 °C
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,3
Tørrstoff (volum %):	Ca. 51

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Veil. data høytrykkssprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Anbefalt forbruk:	9 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann.

Bruksmåte

Malingen røres godt om før bruk. Tynning er normalt ikke anbefalt. Dersom tynning er nødvendig, benyttes White Spirit. Mal bare rent og tørt underlag, og når stål, luft og maling har temperatur over

GJØCO ANTIRUSTPRIMER



0 °C. Ståltemperaturen må være 3 °C over duggpunktet når malingen påføres. Sprøyteutstyr rengjøres med White Spirit. Egnede dekkstrøk er Gjøco Emaljelakk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende primer skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS