

TREBITT Terrassebeis (2017)

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet oljebeis, spesialbeis for impregnerert treverk (terrasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Fremhever og bevarer treverkets naturlige flotte utseende. Beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og fukt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Effektiv mot grønske. Har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper. Tåler fuktighet 1 times tid etter påføring. Brukstørr, se tørketider.

Underlag

Produktet anbefales brukt på steder hvor det ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse av treverket.

Produktdata

Emballasjestørrelser	Baser: 2,7 L og 9 L. Ferdigfarger: 3 L.
Fås i følgende baser	Oksydgul og klar base.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor .
Farger	Se fargekart pluss ytterligere farger på oppstrøksprøvene i butikk. Ferdigfarger: 623 Burmateak, 90000 Terrassebrun, 9073 Shimmergrå og 9710 Terrassegrå.
Generisk type	Alkydemulsjon.
Volumbasert tørrstoffinnhold	23,5 ± 2 volum%
Litervekt	0,99 - 1,02 Klar / gul base.
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 60 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om.

Tiltak man kan gjøre for å unngå nyanseforskjeller:

- Bland innhold i emballasje med ulike produksjonsnummer i et ekstraspenn. Produksjonsnummeret finner man etter bokstavene SZ eller SV på etiketten i front på spennet.
- Det er en fordel å benytte det samme produksjonsnummeret innenfor det samme avgrensede arealområdet. Å bytte spenn midt på en vegg eller avgrenset område, øker muligheten for synlig nyanseforskjell.
- Det kan være nyanseforskjeller på farge som blandes på forskjellige blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkt. Vær oppmerksom på dette dersom du trenger å kjøpe mer maling/dekkbeis/beis til det samme prosjektet i etterkant.
- Dersom du oppdager synlige forskjeller, ta kontakt med utsalgsted eller Jotun Teknisk Service (tlf. 33457530).

Beisen vil trekke ulikt inn i treverket rundt kvister og mykere deler av treet. Dette gir et vakkert spill i fargene, men kan gi noe redusert holdbarhet der det er manglende inntrengning i treverket.

Behandling av tette tresorter som sibirsk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull og pensel. Produktet skal ikke sprøytes.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	
Anbefalt:	6 - 10
Kommentarer:	Produktet skal ikke danne film.

Tynner

Produkt klar til bruk. Skal ikke tynnes.

Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

Forhold under påføring

Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer. Husk at det vår og høst kan være problem med duggfall etter lav temperatur om natten. Sjekk værmeldingen.

- Høy luftfuktighet (RH%) forlenger tørketiden for vanntynnbare produkter vesentlig.
- Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, og ved temperaturfall kan dette føre til dugg.
- Stillestående luft forsinker tørk, og kan gi større fare for dugg.
- Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull filmdannelse/opphering.

På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.

Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	8 t	5 t	3 t
Brukstørr	16 t	12 t	8 t

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nytt, impregnert treverk:	Bør tørke 1-2 mnd. Utslag av impregneringsrester fjernes med stiv børste. Skyll godt med vann og la det tørke. Toppstrøk: Påfør TREBITT Terrassebeis (2017) . Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet skal trenge inn i treverket og ikke danne film. For å få et jevnt og pent resultat anbefales å sluttstryke inn i foregående felt.

Gammelt, impregnert treverk:

Værslitte flater stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. Ubehandlet, oljet eller beiset treverk behandles med **TREBITT Terrassebeisfjerner** iht. bruksanvisning. NB! Alle rester av **TREBITT Terrassebeisfjerner** skal skylles grundig bort.

Toppstrøk: Påfør **TREBITT Terrassebeis (2017)**. Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet skal trenge inn i treverket og ikke danne film. For å få et jevnt og pent resultat anbefales å sluttstryke inn i foregående felt.

Vedlikehold

JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner anbefales brukt årlig. Dette fjerner smuss og frisker opp beisfargen. Videre vedlikehold er avhengig av slitasje.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

51412896, 51412900, 51412881, 51412877, 51412915, 51412056, 51412926, 51412060

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.