

HERREGÅRD TERRASSEBEIS OLJEBASERT



Herregård Terrassebeis oljebasert er en løsemiddelbasert beis beregnet til utendørs bruk på terrasser og hagemøbler av impregnert treverk. Den inneholder pigmenter og UV-stabilisator som beskytter treverket mot sollysets nedbryting og filmkonserverende middel mot svertesopp. Herregård Terrassebeis oljebasert er slitesterk, penetrerer godt og hindrer oppsprekking av underlaget. Kan også brukes på treverk av lerk, men kun 1 strøk.

Fysikalske data

Type:	Løsemiddelbasert med høyverdig alkyd
Farge:	Base A, base C og base gul transparent, brekkes til ønsket farge
Glans:	Ca.8 (1 strøk), ca.25 (2 strøk)
Viskositet (Ford Cup):	60-70" F4
Egenvekt (kg/l):	0,9
Tørrstoff (volum %):	Ca. 38

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rull. Skal ikke sprøytes
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit. Herregård Terrassebeis oljebasert skal normalt ikke tynnes
Anbefalt forbruk:	Ca. 6-10 m ² /liter pr. strøk, høvlet tre
Brukstørr (23 °C, 50 % R.H.):	12 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse
Støvtørr:	4 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+0°C. Underlaget må være tørt og rim-fritt. Lave temperaturer forlenger tørketiden

Forbehandling nytt treverk

Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må være tørt før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 2-3 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Rengjør terrassen med Gjoco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Terrassen bør behandles så raskt som mulig etter at den er ren og tørr, for å unngå at overflaten slites som følge av vær-eksponering.

Forbehandling gammel/tidligere behandlet treverk

Rengjør terrassen med Gjoco Terrasserens Gel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Gjenta behandlingen ved veldig skittent underlag. La tørke godt før videre behandling. Løs beis fjernes og grå, værslitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse flak og tre-fibre/grått treverk kan forhindre inntrengning og gi avflassing.

HERREGÅRD TERRASSEBEIS OLJEBASERT



Ved rengjøring av terrasser av lerk og tropiske tresorter o.l., følg retningslinjer fra leverandør for bruk av rengjøringsmiddel.

Bruksmåte

Spann med ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Nye terrasser påføres 1 strøk med Herregård Terrassebeis oljebasert. Terrasser som har stått mer enn 1 år og som har en sugende overflate, kan påføres 2 strøk. På gamle og slitte terrasser som er eldre enn 3 år, kan opptil 3 strøk påføres. Beisen skal påføres i tynne strøk, og neste strøk påføres når første strøk er berøringstørt. For tykke strøk og/eller for mange strøk kan gi avflassing. Beisen skal trekke ned i underlaget og ikke danne film. Tørk av overskudd av beis med lofri fille.

Ett strøk vil gi et matt utseende, mens 2 eller 3 strøk vil gi et blankere utseende.

Beisen vil trekke ulikt i treverket rundt kvister og mykere deler av treet, noe som kan gi ulikt fargespill. Behandling av kvist, og harde og tette tresorter som for eksempel lerk, kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket. Treverk av lerk skal påføres kun 1 strøk.

Påføringsmetode

Beisen påføres med pad, rull eller pensel. Påfør beisen i bordets hele lengde og behandle 2-3 bord i slengen. Overskudd av beis skal tørkes av.

Unngå påføring i sterkt solskinn, fuktig vær og ved lave temperaturer. Sjekk at det ikke er meldt regnvær det første døgnet etter påføring. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Vær spesielt oppmerksom ved vår og høst med lave nattetemperaturer. Ha en presenning klar i tilfelle regn.

Farger

Terrassebeisen er transparent, og fargen vil derfor variere i forhold til underlaget. Husk at fargen blir kraftigere og mørkere jo flere strøk som påføres. Ta gjerne prøve oppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket. Det anbefales ikke å bruke beisen uten tilsats av brekkfarge/pigment. Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av beisen for å hindre søl og inntørking. Beisen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



HERREGÅRD TERRASSEBEIS OLJEBASERT



Øvrig informasjon

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk. Det anbefales ikke å bruke beisen uten tilsats av brekkfarge/pigment.

Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Produktet inneholder <600 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Gjøco sine produkter regnes som halvfabrikata. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
