

DRYWOOD MESTERENS HUSGRUNNING

vanntynnet alkyd-akryl grunning

MALINGSTYPE	Vanntynnet hybrid alkyd-akryl vedheftsgrunning for treflater utendørs.
BRUKSOMRÅDER	Grunning for høvlet og finsaget kledning. Kan overmales med både vanntynnet og oljebasert maling.

TEKNISKE DATA

Tørrstoff	Ca. 33 volum-%
VOC	EU VOC grenseverdi (kat. A/d): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
Praktisk fargemedgang	ca. 8 m ² /l
Egenvekt	ca. 1,2 g/ml
Tørketid, +23°C / 50 % RH	
- klebefri	etter 30 min
- overmalingsbar	etter 4 timer
	Tørkeprosessen vil forlenges i kalde og / eller fuktige omgivelser.
	Når overflater malt med DRYWOOD MESTERENS HUSGRUNNING overmales med akrylatmaling, utføres malingsarbeidet i henhold til instruksjonene for de aktuelle malingene.

Tynner, rengjøring av redskap Vann

Glans Matt

Farger Hvit

Emballasjestørrelse **Hvit:** 1 L, 3 L, 10 L
(tilgjengelighet varierer fra land til land)

SIKKERHETSDATA Se sikkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING**Forbehandling**

Umalte overflater rengjøres for løse trefibre, smuss og støv. Rengjør muggflater med RENZA FACADE fasaderenser. Påfør et strøk med klar impregneringsvæske i henhold til leverandørens anbefalinger.

Tidligere malte treflater som har fått fjernet gammel maling, løse trefibre og andre urenheter, vaskes om nødvendig med en RENZA FACADE fasaderenser. Tredeler som er i dårlig stand, erstattes med nye. Grunne overflater av bart treverk med fargeløst impregneringsvæske i henhold til leverandørens anbefalinger.

DRYWOOD MESTERENS HUSGRUNNING skal kun males på ubehandlet og impregnert tre, forberedt i henhold til overflatebehandlingsinstruksjonene ovenfor. Skal ikke benyttes ovenpå gammel maling.

Rengjør **metalloverflater** for løs rust, fett og smuss, og benytt stålborste på overflatene før metalloverflatene males med FERREX AQUA.

Påføring

Rør malingen grundig før bruk.
Påfør med pensel eller spray.
Grunningen kan blandes med maks 10 % vann for bedre inntrengning i underlaget.

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr.
Treetts fuktighet må være under 20% av treetts tørrvekt.
Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%.
Unngå bruk i direkte sollys.

LAGRING

Må ikke fryse.

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside www.teknos.com finner du det siste versjonene av databladene, sikkerhetsdatabladene og systemarkene.



NO_2469_Tuoteseloste.pdf