

Gjøco Emaljelakk er en blank og slitesterk dekkmaling beregnet utenpå primet underlag av metall, tre og hardplast. Benyttes på landbruksredskaper, jernkonstruksjoner, maskiner, portstolper, gjerder, smijernsporter, sykler, hagemøbler, møbler, innredninger, lamper, pottes, lysestaker, flaggstenger, o.l. Også velegnet til bruk på tre-detalljer på båter over vannlinjen.

Fysikalske data

Type:	Alkydoljebasert maling
Farge:	Ulike
Glans:	Blank
Egenvekt (kg/l):	1,1
Tørrstoff (volum %):	Ca. 54

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:	White spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	10-12 m ² pr liter, avhengig av underlag
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,015-0,021"
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	Ca. 5 timer
Intervall overmaling, minimum:	24 timer

Forbehandling

Underlaget må være fritt for fett, olje og andre forurensninger. Rengjør med Gjøco Kraftvask eller Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Fjern gammel løs maling og løstsittende rust. Jern og stål grunnes med Gjøco Antirustprimer. Aluminium, sink, sandblåst/forsinket stål grunnes med Gjøco Metallgrunning.

Bruksmåte

Rør malingen godt om før bruk. Malingen er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Påfør 2-3 strøk etter behov.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av malingen for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjøco AS
