

BUTINOX Stilfullt Treverk 05, 15, 40

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet spesialmaling for innvendig treverk.



Egenskaper og fordeler

Penselkvalitet. Produktet er lett å påføre, tørker raskt, har god dekkevne og gulner ikke. Malingen har ekstrem heft og trenger ingen grunning.

Bruksområde

Anbefales som mellom- og toppstrøk på lister, panel, dører, vinduer, møbler og innredninger.

Underlag

Tidligere malt treverk, MDF plater, finèr og gamle fliser.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Baser kan ikke brukes ublandet (gjelder ikke hvit base). Baser skal blandes over Butinox Colour Manager .
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	Matt 05, silkematt 15 og halvblank 40
Volumbasert tørrstoffinnhold	37 ± 2 volum%
Litervekt	1.28
Flammepunkt	72 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull. Bruk malerverktøy i Jordan Ultimateserien for å få et flott sluttresultat.

Generelt anbefales å benytte rull med umiddelbar etterstryking med pensel eller fordriver. Benyttes kun pensel, legg godt på, men ikke så mye at det renner. Malingen tørker raskt. Jobb derfor med mindre områder. Mal 1 til 2 panelbord av gangen. Et tips er å holde temperaturen i rommet til ca. 18 °C mens du maler. Det gir lengre tørketid/åpentid og dermed bedre utflyt.

Bruk en tynn pensel mellom panelbordene. Bruk en smal rulle på panelbordene først, og stryk over med en fordriver (pensel) eller en bred pensel rett etter at du har rullet ut malingen. Ev. kan man droppe rullen og kun bruke en bred pensel. På den måten får du en fin og jevn overflate.

Rengjøring av malerverktøy

Rengjør med vann og penselrens. Vask malerverktøyet i vann etter bruk. Bruk penselrens dersom malingen sitter godt. Sett inn penslene med penselrens etter bruk, så holder busten seg myk og fin til neste malejobb.

Tynner

Skal ikke tynnes.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt	8 - 10	100 - 125	37 - 46

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

Rengjøring av søl

Rengjøring med litt såpe og vann.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	1 t
Overmalbar	4 t
Brukstørr	24 t
Herdet	3 dager
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	
----------	--

Nytt eller gulnet treverk:	Panel vaskes med TYRILIN Panelrens . Nedmattes og avstøves. Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Grunning . Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med SCANOX Sparkel for Treverk og slipes ned. Grunnes med BUTINOX Premium Matt eller kvistlakk. Toppstrøk: BUTINOX Stilfullt Treverk 05, 15, 40 . Påfør 2 jevne og fylldige strøk.
Underlag misfarget av sot, nikotin e.l.:	Flater misfarget av sot, vannskjolder eller nikotin vaskes med TYRILIN Panelrens . Nedmattes og avstøves. Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Grunning . Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med SCANOX Sparkel for Treverk og slipes ned. Grunnes med BUTINOX Premium Matt eller kvistlakk.
Harde og blanke underlag:	Vaskes først med TYRILIN Panelrens , nedmattes og avstøves. Malingen har ekstrem heft og har ikke behov for heftgrunn. Toppstrøk: BUTINOX Stilfullt Treverk 05, 15, 40 . Påfør 2 jevne og fylldige strøk.
Industrielt malte panelplater og lister:	Vaskes først med TRESTJERNER Gulvrens , nedmattes og avstøves. Malingen har ekstrem heft og har ikke behov for heftgrunn. Toppstrøk: BUTINOX Stilfullt Treverk 05, 15, 40 . Påfør 2 jevne og fylldige strøk.
Fliser:	Gjør prøveoppstrøk på fliser for å kontrollere hefteevnen. Vaskes først med TRESTJERNER Gulvrens , nedmattes og avstøves. Toppstrøk: BUTINOX Stilfullt Treverk 05, 15, 40 . Påfør 2 jevne og fylldige strøk.
Tidligere malte flater:	Rengjør med TYRILIN Panelrens . Nedmattes og avstøves. Toppstrøk: BUTINOX Stilfullt Treverk 05, 15, 40 . Påfør 2 jevne og fylldige strøk.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering



Må være tomt og tørt

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

Glansgrad Matt 05: 60040190, 60040185, 60040183, 60040189, 60040184, 60040188, 60040186, 60040187
Glansgrad Silkematt 15: 60040408, 60040410, 60040411, 60040413, 60040415, 60040414, 60040422, 60040423
Glansgrad Halvblank 40: 60040409, 60040420, 60040421, 60040419, 60040416, 60040417, 60040418, 60040412

NOBB modul nummer

Glansgrad Matt 05: 60040174
Glansgrad Silkematt 15: 60040225
Glansgrad Halvblank 40: 60040226

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.