

BUTINOX Futura Selvrensende Grunnmur

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet akrylmaling til utendørs bruk.



Egenskaper og fordeler

Spesialmaling til grunnmur og sokkeletasje. Malingen danner en hydrofil overflate. Dette gir selvrensende egenskaper og dermed langvarig nymalt og rent utseende, samt effektiv beskyttelse mot sopp og alger. Smart Flow Technology gjør at malingen får en kremaktig konsistens som er lett å påføre. Malejobben blir enklere og raskere, med mindre drypp og søl. Produktet gir 12 års garanti på farge og glans.

Bruksområde

Benyttes på sementrik puss, betong, eternitt og andre mineralske underlag. Sementfiberplater behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (base 2,7 L) og 10 L (base 9 L).
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Baser skal blandes over Butinox Colour Manager .
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	Silkematt
Generisk type	Spesialmaling for grunnmur med selvrensende egenskaper.
Volumbasert tørrstoffinnhold	38 ± 2 volum%
Litervekt	1.2
pH-verdi	8.3
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

BUTINOX Futura Selvrensende Grunnmur er klassifisert som diffusjonsåpen klasse medium, iht. EN ISO 7783-2.

Produktet gir 12 års garanti på farge og glans. For garantibetingelser, se www.butinoxfutura.no.

Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.

Påføringsutstyr/-metoder

Påføres fyldig og jevnt i to strøk. Påføres med rull eller malingsprøyte og pensel.

Veiledende data for høytrykksspøytning

Dysetørrelse	0.017–0.023"
Viftevinkel	40–50°
Trykk ved dyse	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Rengjøring av malerverktøy

Vann og penselrens.

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	6 – 10	100 – 167	38 – 63

Forhold under påføring

Produktet skal ikke tynnes. Rør godt om før bruk.

Innhold i emballasje med forskjellige produktionsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Baser skal brekkes.

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C ved påføring og under tørking. Unngå å male ved fare for dugg eller regn. Unngå påføring i direkte sollys.

Rengjøring av søl

Vann.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	1,5 t	1 t	0,5 t
Overmalbar	10 t	3 t	2 t

Bruksanvisning

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

Underlag	Behandling
Ny mur:	<p>Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll godt med rent vann.</p> <p>Løs puss eller rester av sementslam må børstes ned til fast underlag. Formolje må fjernes.</p> <p>På grunnmurer av betong må rester av sementslam og formolje fjernes mekanisk før videre behandling.</p> <p>Produktet anbefales ikke på kalkrik puss og ubehandlet teglstein. Ubehandlet tegl må pusses før overmaling.</p> <p>Pussarbeider bør være utført i henhold til NS 3420.</p> <p>Desinfiser med BUTINOX Sopp- og Algefjerner.</p> <p>På ny betong skal formolje/slamhud fjernes med mekanisk rensing/sandblåsing. All bar mur grunnes med TAKSITT Grunning for Takstein eller JOTUN Original Akryl Murprimer.</p> <p>Toppstrøk: Påføres fylldig og jevnt i to strøk. Påføres med rull eller malingsprøyte og pensel.</p>
Tidligere malte flater:	<p>Tidligere malte flater vaskes med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll godt med rent vann.</p> <p>Eventuelle skader i underlaget utbedres forskriftsmessig før malingsbehandling.</p> <p>Desinfiser med BUTINOX Sopp- og Algefjerner.</p> <p>Toppstrøk: Påføres fylldig og jevnt i to strøk. Påføres med rull eller malingsprøyte og pensel.</p>

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomme, tørre plastspann uten hank kan leveres sammen med annet plastavfall.

Flytende maling og vaskevann med malingsrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



**Sorteres
som
plast**

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60045341, 60045342, 60045343, 60045344, 60045345, 60045346, 60045347, 60045348

NOBB modul nummer

60045338

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.

Teknisk datablad

BUTINOX Futura Selvrensende Grunnmur

