

JOTUN DryTech Murprimer

Produktbeskrivelse

Type

Murprimer til alle typer mur, grunnmur og betong for utendørs bruk.



Egenskaper og fordeler

Grunning - sikrer komplett mursystem. Gjør underlaget vannavvisende. Binder løse partikler i overflaten. Trenger inn og utjevner sug i underlaget.

Bruksområde

Til alle typer mur/grunnmur/betong. Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

Benyttes som grunning på tidligere ubehandlet mur, samt på murunderlag som er sugende eller krittende etter vask. Produktet brukes som grunning under **JOTUN DryTech Mursystem**.



Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L, 3 L og 10 L.
Farger	Fargeløs.
Generisk type	Upigmentert grunning basert på silikonemulsjon.
Volumbasert tørrstoffinnhold	10 ± 2 volum%
Litervekt	1
pH-verdi	8.3
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Produktet skal ikke danne film. Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte. Pensel anbefales. Påføres nedenfra og opp.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt: 4 – 8

Kommentarer: Avhengig av underlagets beskaffenhet.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C under påføring.

- Høy luftfuktighet (RH%) forlenger tørketiden for vanntynnbare produkter vesentlig.
- Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft, og ved temperaturfall kan dette føre til dugg.
- Stillestående luft forsinker tørk, og kan gi større fare for dugg.
- Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull filmdannelse/opphering.

På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C

Støvtørr		1–2 t
Overmalbar	10 t	5 t

Bruksanvisning

Forarbeid:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner , med etterfølgende skylling med rent vann. Flatene må være tørre før videre behandling og pussreparasjoner må herde i min. 4 uker før overmaling. Alle byggt tekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.
Grunning:	JOTUN DryTech Murprimer . Påføres nedenfra og opp på ubehandlet og bar mur/puss. Produktet skal ikke danne film. Overmales med JOTUN DryTech Mursystem .

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til lokal miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54430233, 54430244, 54430252

NOBB modul nummer

42137602

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.