

HEY'DI K11 XTRA

Vanntett, sementbasert slemming for mur og betongkantsuksjoner.



Beskrivelse

Hey'di K11 Xtra er en sementbasert overflatebehandling/slemming av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Hey'di K11 Xtra blandes med vann og gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate.

Bruksområder

Grunnmur i betong, lettklinker og betongblokker, kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg m.m. Benyttes også til tetning mot fukt på negativ side, innvendig tetning. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det skal forvannes før hver påføring, men unngå vannfilm.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di K11 Xtra blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Benytt ca. 3 liter vann til 10 kilo pulver. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder skal det benyttes drill med visp eller universalmixer. Etter utblanding skal massen stå i 3-5 minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med noe mer vann. Massene har en brukstid på ca. 45 minutter etter utblanding. Ved å vente disse minuttene før en rører opp massen igjen så sikrer en angitt brukstid, ellers kan massen størkne og en får mye kortere brukstid. Påføring foretas med gresskost i ett eller flere strøk.

EGENSKAPER

Sementbasert overflatebehandling/slemming

Benyttes også til tetning mot fukt på negativ side, innvendig tetning.

Benyttes på grunnmur i betong, lettklinker (Leca) og betongblokker, kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg m.m.

Neste strøk foretas når foregående er avbundet, normalt etter noen timer. Hey'di K11 Xtra-blandingen skal være lett å stryke men skal ikke renne. Hey'di K11 Xtra størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende. Unngå å stryke Hey'di K11 Xtra på varm mur eller i sterkt solskinn.

Tørketid (ved +20 °C)

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

Forbruk

1 kilo pr. m² pr. strøk, det skal påføres minimum 2 strøk, ved konstant vanntrykk anbefales 4 strøk.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

10 kilo spann.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI K11 XTRA

Vannrett, sementbasert slemming for mur og betongkotsuksjoner.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Vanntilsetning:	ca. 3 l/10 kg
Materialforbruk:	1 kg/pr.m ²
Brukstid:	ca. 45 minutter

PRODUKTKODER:

Varenummer:	1021
GTIN nummer:	7054150010214
NOBB nummer:	45524920
PR-nummer:	600641
Revisjonsdato:	27.04.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.