

# LETT REPP RAPID



## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Lett Repp Rapid lettsparkel er en hurtigherdende "alt-i-ett" reparasjons- og sparkelmasse som kan anvendes til svært mange formål. Hey'di Lett Repp Rapid er enkel å påføre, får god heft til underlaget og kan påføres i tykke lag uten at massen siger eller sprekker. Benyttes både inne og ute på alle underlag, mur, betong, tre, gips, fliser - vegg - gulv - tak. Gir godt skrue- og spikerfeste. Hey'di Lett Repp Rapid kan også brukes som et hurtigherdende flislim. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +25 °C, dette gjelder også for underlaget.

## Førarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss forfuktes, svake underlag primes med Hey'di KZ eller Hey'di Primer Gulv blandet med vann i forholdet 1:4.

## Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandedekaret, 1,2-1,3 liter til 3,5 kilo Hey'di Lett Repp Rapid. Utblanding foretas med drill med blandevisp eller for hånd. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. La stå i 2-3 minutt før massen røres opp igjen. Ønskes stivere masse reduseres vannmengden. Brukstid utblandet masse er 20-30 min, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Hey'di Lett Repp Rapid påføres med sparkel, brett, murskje eller tannsparkel. Ved bruk som sparkel

## EGENSKAPER

---

Hurtigherdende lettsparkel

---

Innen- og utendørs

---

Reparasjons- og sparkelmasse

---

oppnås finest overflate med å bruke en stålsparkel. Kan påføres i både tynne lag f.eks. som skjøte-sparkling, og i tykke lag, opptil 6-8 cm, uten at massen siger eller sprekker. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20 °C)

Tørketid 2 mm lagtykkelse er ca. 1 time, tykkere lag opp til 3 timer. Sliping foretas når massen er tørr.

## Forbruk

Ca. 700 gram Hey'di Lett Repp Rapid pr. m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse. 3,5 kilo utblandet masse gir ca. 5 liter.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

# LETT REPP RAPID

**TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):**

Materialforbruk:	0,7 kg/ltr
Vanntilsetning:	ca. 0,34 - 0,36 ltr/1kg
Temperatur i luft og underlag:	+10-25 °C
Brukstid:	20-30 min
Anbefalt leggetykkelse:	max. 80 mm
Lagring:	24 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning:	3,5 kg pose

**PRODUKTKODER:**

Varenummer:	2462
GTIN nummer:	7054150024624
NOBB nummer:	60058459
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	09.03.23

Heydi AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Heydi AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.

**HEY'DI AS**

Adresse: Pb 13 Frogner,  
N-2017 Frogner  
Telefon: (+47) 63 86 88 00  
E-post: heydi@heydi.no  
www.heydi.no